

Premium Hardwax-Oil

Techninių duomenų lapas
2017 m. sausis
Lapas 1 iš 2



- » greitai džiūsta – galutinis sluoksnis per vieną dieną
- » bespalvė ir spalvota
- » natūrali alyva bet kokios rūšies medinėms ir kamštinėms grindims, stalams, stalviršiams, kitiems mediniams paviršiams
- » paprasta ir taupu
- » oksidacinis džiūvimas

Produkto ypatybės. Alyva iš natūralių augalinių žaliavų (aliejų ir vaško), paliekanti atviras paviršiaus poras. Skirta visų rūšių medinėms (pagal Vokietijos standartą DIN 18336) ir kamštinėms grindims. Leidžia medienai kvėpuoti, reguliuoja paviršiaus drėgmę. Stabdo medienos plėtimąsi ir susitraukimą. Giliai įsigeria į medinį paviršių, todėl prisideda prie medienos ilgaamžiškumo. Suteikia natūralią apsaugą, yra itin patvari ir atspari poveikiui. Rezultatas – ultramatinis, matinis, pusiau matinis arba blizgus (pagal pageidavimą), atsparus mechaniniam poveikiui, vandeniui ir nešvarumams paviršius. Į apdorotą paviršių neįsiskverbia buitinė chemija, kava, vynas ar agresyvios vaisių sultys (pagal Vokietijos standartą DIN 48861-C). Paviršių, padengtą „SAICOS Premium Hardwax-Oil“, lengva valyti, prižiūrėti ir atnaujinti. Grindų slidumas R9: 3310, 3305, 3200, 3035, 3100, 3317, 3319, 3328, 3381, 3385. Atsparumas seilėms ir prakaitui pagal DIN 53160 T.1+2. Elementų migracija atitinka standartą DIN EN 71T.3. DIBt patvirtinimas: Z-157.10-4: 3310, 3305, 3200, 3035, 3100, 3317, 3319, 3328, 3381, 3385, 3299, 3333.

Spalvos:

3310	ultramatinė*	bespalvė
3320	ultramatinė plius*	bespalvė
3305	matinė	bespalvė
3200	pusiau matinė	bespalvė
3035	labai blizgi	bespalvė
3100	balta	skaidri matinė
3317	sidabro pilkumo	skaidri matinė
3319	juoda	nepermatoma ultramatinė
3328	tikmedžio	skaidri matinė
3381	riešutmedžio	skaidri matinė
3385	palisandro	skaidri matinė
3299	efektinga**	skaidri
3333	tyra	skaidri ultramatinė

Priedai, skirti 3310 ultramatinėi, 310 ultramatinėi plius, 3305 matinei, 3200 pusiau matinei, 3035 labai blizgiai:

3240	„Anti-Slip R 10“	(apsaugai nuo slidumo)
3241	„Fire Protection“	(apsaugai nuo ugnies)
3242	„UV Protection“	(apsaugai nuo UV spindulių)
3243	„Hardener 2K“	(kietiklis)

SAICOS Premium Hardwax-Oil galima naudoti su vienu kuriuo nors priedu – saugančiu nuo UV spindulių, saugančiu nuo slidimo ar kietikliu – arba iškart su dviem ar trimis priedais. Vienas priedas vienai alyvos pakuotei.

Patarimas. Naudokite tik vieną „SAICOS Premium Hardwax-Oil“ priedą. Jei reikia daugiau nei vieno priedo, viską išmaišykite atskiroje talpoje. Priedų pakuočių turinys telpa į atitinkamas 0,75 l ir 2,5 l alyvos talpas.

Atsparumo ugniai klasė C_{fl}-s1: pirmiausia paviršius padengiamas impregnantu „Impregnation Fire Protection“, tada alyvuojamas galutiniu alyvos „SAICOS Premium Hardwax-Oil“ su priedu „Fire Protection“ sluoksniu. Taip pasiekiamas atsparumo ugniai klasė C_{fl}-s1.

Svarbu. Su kietikliu sumaišytą alyvą „SAICOS Premium Hardwax-Oil“ sunaudokite per valandą. Atidare pakuotę jos nebeuždarykite.

***Dėmesio!** Negalima naudoti šepetio „Floor Brush“. Jei ant viršaus padengiamas dar vienas sluoksnis, prieš tai paviršių reikia nušlifuoti (grūdėtumas 150).

****Pastaba.** 3299 skirta tik pirmam sluoksniui, galutiniam sluoksniui naudokite 3200 arba 3035.

Pastaba. Visas spalvas galima maišyti vieną su kita. Jei įsigijote pakuotes iš skirtingų partijų, prieš jas naudodami sumaišykite. Galutinė spalva priklauso nuo įvairių veiksnių – ne vien medienos rūšies ir kokybės, bet ir šlifavimo. Rekomenduojame prieš alyvuojant paviršių pasidaryti mėginį ant originalios medienos pavyzdžio, kad matytumėte būsimą rezultatą (pagal Vokietijos standartą DIN 18356).

Naudojimo sritys

Visų rūšių medinėms grindims patalpose: parketui, kietmedžio grindims, parketlentėms, fanerai ir t. t.

Visų rūšių kamštinėms grindims: parketui, kamštinėms plytelėms ir t. t.

Taip pat kitokiam intensyviai naudojamam paviršiui: spintelių ir stalų paviršiams, baldams ir kitiems mediniams objektams patalpose – tinka ir vaikų žaislams. Idealus variantas drėgnose patalpose, pavyzdžiui, vonios kambaryje, virtuvėje.

Paviršiaus paruošimas. Medinis paviršius turi būti sausas ir švarus (drėgmė ne daugiau kaip 12 %). Turi būti pašalinti dažai ir lakas (galutinio šlifavimo grūdėtumas 120–150). Gerai nuvalykite dulkes. Jei paviršius buvo alyvuotas arba vaškuotas, jo šlifuoti nereikia (tik nuvalyti valikliu „Ecoline Magic Cleaner“), išskyrus stipriai papilkėjusią ar sudilusią medieną. Jei drėgnoje patalpoje esantis medinis paviršius linkęs pasidengti melsvomis dėmėmis (pušies ir kitos minkštos medienos paviršiai virtuvėse ar vonios kambaryje), prieš tai jį apdorokite impregnantu „SAICOS Wood Impregnation biocidefree“ (džiūvimo trukmė bent 18 val.). Vonios kambario baldams rekomenduojame vieną sluoksnį grunto „SAICOS Ground Oil Extra Thin“ ir du sluoksnius alyvos „SAICOS Premium Hardwax-Oil“.

Premium Hardwax-Oil

Techninių duomenų lapas
2017 m. sausis
Lapas 2 iš 2



Alyvavimas. Naudokite volelį „SAICOS Oil / Wax-Roller“ arba šepetį „SAICOS Floor Brush“ ar „SAICOS Flat Brush“. Alyva „SAICOS Premium Hardwax-Oil“ yra paruošta naudoti. Gerai išmaišykite, neskieskite.

Pastaba. Alyvos „SAICOS Premium Hardwax-Oil“ nepilkite tiesiai ant paviršiaus, geriau dirbkite su vonele „Paint Tray“.

Šį produktą galima naudoti su tam tikrais mechanizmais. Jei pageidaujate daugiau informacijos, kreipkitės į platintoją.

Svarbi pastaba. Ant grindų iš kietmedžio ar egzotinių medžių medienos (Europos ir atvežtinio kietmedžio ar egzotinių medžių) ir tam tikros plačiai naudojamos medienos (pavyzdžiui, rūkyto ažuolo, *Meranti*, *Wengé*, *Merbau*, *Jatoba* ir *Ipé* medienos) rekomenduojame pirmam sluoksniui naudoti gruntą „SAICOS Ground Oil Extra Thin“. Žr. techninių duomenų lapą.

Sluoksnių skaičius

Neapdorotai medienai: 2 sluoksniai (gruntuoti nebūtina).

Atnaujinamam paviršiui: paprastai užtenka 1 sluoksnio.

Pirmas sluoksnis. Padenkite paviršių plonai ir tolygiai.

Pastaba dėl 3310. Padengus pirmą sluoksnį, ties šakelėmis gali būti baltų dėmių, bet jų nebesimatys padengus antrą sluoksnį.

Antras sluoksnis. Padenkite paviršių plonai ir tolygiai.

Pastaba dėl 3299. Skirta tik pirmam sluoksniui, galutiniam sluoksniui naudokite 3200 arba 3035.

Kamštinųjų grindų alyvavimas. Naudokite volelį „SAICOS Oil / Wax-Roller“ arba „SAICOS Universal Roller Small“. Paviršius alyvą sugers labai greitai. Pirmą sluoksnį padenkite plonai ir iškart nuvalykite mentele.

Tinkamiausia darbinė temperatūra: 8–35 °C

Išėiga vienam litrui: Apie 14 m² (2 sluoksniai). Išėiga priklauso nuo medienos rūšies ir paviršiaus struktūros. Kamštinėms grindims išėiga gali būti didesnė – tai priklausys nuo kamštinio paviršiaus rūšies.

Džiūvimo trukmė: bent 3–5 val. (priklauso nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės). Dulkeys nekimba maždaug po 4 val. Paviršius visiškai išdžiūsta maždaug per 4–5 dienas. Oksidacinis džiūvimas – alyvavimo metu ir paskui laikykite atidarytus langus, kad palaikytumėte gerą oro cirkuliaciją.

Kamštinųjų grindų džiūvimo trukmė: bent 6–5 val. (priklauso nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės). Oksidacinis džiūvimas – alyvavimo metu ir paskui laikykite atidarytus langus, kad palaikytumėte gerą oro cirkuliaciją. Perteklių pašalinkite alyvą sugeriančiu audiniu arba išlyginkite balta kempinėle. Džiūvimo trukmė nurodyta aukščiau.

Paprasta priežiūra

Valymas ir priežiūra. Kasdien valykite šluoste, grindų šepetiu ar dulkių siurbliu. Paviršių galima plauti (*Ecoline Wash Care*). Atnaujinkite ir valykite paviršių naudodami valiklį „SAICOS Wax Care“.

Pastaba. Naujas, pramoniniu būdu alyvuotas grindis rekomenduojame pirmiausia nuvalyti valikliu „SAICOS Wax Care“.

Paviršiaus atnaujinimas. Rekomenduojame nuvalyti valikliu „Ecoline Magic Cleaner“. Šlifuoti nebūtina. Rekomenduojame šiek tiek pašveisti paviršių plieno vata ar panašia priemone, tada grindis nuvalyti ir iš naujo padengti alyva „SAICOS Professional Care Oil“ (poliravimo mašinėle su balta kempinėle).

Įrankių plovimas. Naudokite valiklį „SAICOS Brush Cleaner“.

Alyvos laikymas.

Bent 5 metus sandarioje pakuotėje. Alyva atspari šalčiui. Jei nuo šalčio sutirštėja, keletą valandų palaikykite kambario temperatūroje, kol atgaus normalią konsistenciją.

Fizinės savybės

Tankis: 0,84–0,95 g/cm³

Klumpumas: 55–95 s, 4 mm puodelis, DIN 53211

Kvapas: švelnus, išdžiūvusis – bekvapė

Plūpsnio temperatūra: > 61 °C pagal DIN 53213.

Saugos nurodymai. Pirmoji pagalba

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepilti į maisto, gėrimų ar kitus maisto produktams skirtus indus. Nedelsiant išplauti produkto prisigėrusius skudurus arba laikyti juos sandarioje talpoje (užsidedimo pavojus). Išdžiūvęs paviršius yra normaliai degus ir atitinka ES standartą EN 13501 (DIN 4102 B2).

3310, 3035, 3319 ir 3333 sudėtyje yra:

2-butanonoksimo. Gali sukelti alerginę reakciją.

3305, 3200, 3100, 3317, 3328, 3381, 3385, 3299 sudėtyje yra:

2-butanonoksimo, ftalio rūgšties anhidrido. Gali sukelti alerginę reakciją.

Jei pageidaujate, galite paprašyti medžiagos saugos duomenų lapų.

ES nustatyta dangų iš vieno komponento riba (kat. A/i): 500 g/l (2010). Alyvos „SAICOS Premium Hardwax Oil“ sudėtyje yra ne daugiau kaip 500 g/l lakiųjų organinių junginių (VOC). Kodas GISCODE: Ö60. GGVSEB / ADR -/- · WGK 1 ženklimas pagal Vokietijos standartus.

Patarimus dėl naudojimo pateikėme remdamiesi turimomis žiniomis ir atliktais bandymais, tačiau jie laikytini neįpareigojančia rekomendacija ir nedraudžia jums atlikti mūsų tiekiamų produktų tinkamumo konkrečiai paskirčiai bandymus. Kadangi negalime kontroliuoti produktų naudojimo, visa atsakomybė tenka naudotojui. Parengus naują techninių duomenų lapą senasis nebegalioja.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Zassenbergas, Vokietija

q +49 2583 3037-0

p +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de