

LOBADUR® WS 2K Supra

GISCODE: W3/DD

Dviejų komponentų, vandens pagrindo poliuretaninis lakas

Savybės:

- Pasižymintis ypatingu kietumu;
- Ypatingai atsparus cheminiams ir mechaniniams poveikiui;
- ypač elastingas; atsparus trinčiams ir cheminiams poveikiui

Blizgumas: pusiau matinis



Nemesti į šiukšlių dėžę kartu su buitinėmis šiukšlėmis, lako likučių nepilti į nutekamuosius vandenius.

PANAUDOJIMAS: Rekomenduojama parketinėms, kietmedžio, kamštinėms, PVC ar linoleumo grindims nuo vidutinio iki ypač intensyvaus paviršiaus naudojimo patalpose (restoranuose, parduotuvėse ir kt.), taip pat tinka naudoti laiptams. Prieš naudojant produktą egzotinėms ar nežinomoms medžio rūšims, būtina jį patikrinti ant nedidelio ploto medžio. Naudojant produktą tam tikroms medžio rūšims, gali atsirasti sunkiai pašalinamų dėmių arba medis gali pakeisti spalvą. Esant reikalui, naudokite LOBADUR® WS Exotengrund gruntą. Produktą galima naudoti ant šildomų, sportinių grindų naudojant kartu su LOBADUR®WS EasyPrime ar LOBADUR® PrimaSeal gruntais (sumažina lentelių susiklijavimą). Produktas atitinka visus Vokietijos standartus (DIN 18032) sportinėms grindims. Dėl greito ir lengvo džiūvimo ir elastingumo LOBADUR® WS 2K Supra lakas puikiai tinkamas naudoti ant kamštinės dangos.

BENDRA INFORMACIJA: Dėl medžiagų, kurių sudėtyje yra plastiklių (kilimėliai, kėdžių apmušalai ir kt.), lakas gali suminkštėti ir prarasti savo spalvą.

TECHINIAI DUOMENYS: LOBADUR® WS 2K Supra lakas LOBADUR® WS 2K Harter kietiklis

PAVOJŲ ŽYMINTYS ŽENKLAI: N/A Xi dirginantis; gali sukelti odos jautrumą esant produkto kontaktui su oda. Vengti sąlyčio su oda. Produkto sudėtyje yra izocianato (žiūr. Gamintojo informaciją). VbF: N/A N/A

SAUSUMOS TRANSPORTO KLASĖ: GGVS/ADR: N/A N/A

PAVOJAUS VANDENIMS KLASĖ: WGK: 1 (savęs įvert.) 2 (savęs įvert.)

KLAMPUMAS : 23±1 s sumaišius

KIETOSIOS DALELĖS : 37±1 % sumaišius

TIRPIKLIO SUDĖTIS: mažiau negu 15 % sumaišius

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA: Laką gerai išmaišykite, po to, pagal nurodymus etiketėje, į jį įpilkite kietiklio santykiu 10:1. Laką gerai suplakite, rekomenduojama suplakti tik reikalingą kiekį. Jei visos pakuotės vienu metu sunaudoti neketinate, naudokite sugraduotą kibirėlį reikalingam lako kiekiui atmatuoti. Keisdami kietiklio ir lako sumaišymo santykį pastebėsite grindų blizgesio skirtumą! Lakas supiltas į tokią talpą, į kurią telpa visas kietiklio talpos turis. Laką visiškai sumaišius, jis įgauna baltą atspalvį. Sumaišytą laką su kietikliu talpoje apytiksliai galima laikyti 2 val. Prieš naudojimą, plėvelę, kuri gali susidaryti paviršiuje per tam tikrą laiką tarpą, pašalinkite koštuvu. Prieš naudodami LOBADUR® WS 2K Supra, nušlifaukite grindis ir gerai nuvalykite visas susidariusias dulkes, alyvos likučius, vašką, silikoną.

DARBO SĄLYGOS: Medžio drėgnumas <12%, kambario temperatūra nuo 15°C iki 20°C, santykinis oro drėgnumas nuo 40% iki 65%. Lako ant grindų nepilkite tiesiai iš taros, naudokite kibirėlį su piltuvėliu.

Nepalankiomis klimato sąlygomis (aukštai temperatūrai, mažam santyk. oro drėgnumui) siekiant prailginti produkto džiūvimo laiką, galima pridėti iki 5% LOBADUR® WS Argo produkto (džiūvimo lėtintojas – prailgina lako kietėjimo laiką iki dviejų kartų), tačiau tik jį sumaišius su kietikliu.

LAKAVIMAS: Siekdamie sumažinti grūdelių susidarymą, šlifavimą užbaikite P100, P120 rupumo šlifavimo pop. Esant nepalankiam klimatui ar probleminei medienai, pvz. 10 mm grindų lentelės ar buko mediena: padenkite grindis lygiu WS 2K Supra sluoksniu, palikite nakčiai išdžiūti, prieš antrą lakavimą atlikite tarpinį šlifavimą, po to padenkite dar vieną ar du WS 2K Supra lako sluoksnius. Esant palankiam klimatui (kambario temperatūra daugiau nei 18°C, grindų temperatūra daugiau nei 15°C, santykinis oro drėgnumas 55-65%, gera ventilacija: padenkite lako WS 2K Supra sluoksnį specialia mente įstrižiniu būdu, po to voleliu paskirstykite vieną sluoksnį, palikite nakčiai išdžiūti, vėliau voleliu padenkite grindis dar vienu lako WS 2K Supra sluoksniu. Vietoj pirmo lako sluoksnio, grindis galite gruntuoti specialiu gruntu. Rekomenduojame šiuos gruntuos: WS EasyPrime, PrimaSeal.

PASTABA : jei paviršiaus danga jums nežinoma, produktą visuomet išbandykite ant atskiro nedidelio tos dangos ploto. Kada grindis būtina dengti keliais lako sluoksniais, geriausiame sukibime, antrą sluoksnį reikia padengti po 24 val. nuo pirmo sluoksnio padengimo arba atlikti tarpinį šlifavimą. Šlifuojant tarp sluoksnius, grindų paviršius bus žymiai lygesnis. Po kiekvieno šlifavimo būtina gerai pašalinti visas dulkes.

LAKO DŽIŪVIMAS: Esant 20°C ir 65% santykiniam oro drėgnumui: apytiksliai 4-6h grindis lakuojant voleliu. Grindimis po truputį galima pradėti naudotis praėjus 24 val. po lakavimo. Lakas visiškai išdžiūsta maždaug per 5 dienas. Iki to laiko nerekomenduojama ant grindų tiesi kilimų, statyti baldų. Grindis valykite drėgna šluoste tik lakui visiškai išdžiūvus.

VALYMAS: Visus įrankius tuoj pat po lakavimo gerai nuplaukite vandeniu. Lako likučių nepilkite į nutekamuosius vandenius, norėdami juos išmesti, vadovaukitės galiojančiomis atliekų tvarkymo vietos ar valstybės taisyklėmis.

SAUGUMO REIKALAVIMAI: Dirbant su produktais, būtina imtis reguliarių saugumo priemonių: nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Reikalui esant, naudokite apsaugines pirštines. Taip pat būtina užtikrinti patalpoje gerą ventilaciją, nuo odos pašalinkite lako likučius, laku suteptus drabužius nedelsiant būtina nusivilkti. Lakuojant grindis ir lakui džiūstant užtikrinkite gerą ventilaciją, tačiau nesukelkite skersvėjų.

PIRMOJI PAGALBA: Įkvėpus išnešti nukentėjusį į gryną orą ir kviešti gydytoją. Žmogui praradus sąmonę, paguldykite jį ant šono ir vežkite pas gydytoją. Patekus ant odos, gausiai plauti vandeniu su muilu bei gerai nuskalauti. Patekus į akis, atmerkta akį gerai skalauti po tekančiu vandeniu keletą min. Simptomams nepraėjus kreiptis į gydytoją.

Blizgumas	Džiūvimo laikas	Naudojamas kiekis	Aplinkos sąlygos	Pakuotė	Saugojimas
Pusiau matinis	4-6 h lakuojant voleliu	Išseiga: 100-125 g/m², 1 kg produkto, su voleliu Deluxe-120, padengsite iki 8-10 m² ploto.	Temperatūra: min. +15 °C Santykinis drėgnumas: maks. 65 %	Karton. pakuotėje plastamasinė tara 2x5 kg	Neatidarius gamyklinės taros 12 mėn.

Duomenys, kurie įtraukti į techninę informaciją, tai apibendrintas rezultatas anksčiau sukauptos patirties ir paskutinių mokslinių tyrimų. Tai yra rekomendacinio pobūdžio duomenys. Gamintojas neatsako už pasekmes, jei pirkėjas naudoja mūsų produktus ne pagal jų tiesioginę paskirtį arba pažeidžiant technologijas.

LOBA GmbH & Co. KG – Leonberger Str. 56-62 – D-71254 Dizingen – Telefon +49 7156 357-220 – Telefax +49 7156 357-211