

LOBADUR® WS Viva

GISCODE: W3/TRGS617

Vieno komponento lakas vandens pagrindu (NMP – free)

Savybės:

- Lakas be organinio tirpiklio junginio
- Tinka naudoti vidutinio intensyvumo patalpose
- Atsparus mechaniniam ir cheminiam poveikiui

Blizgumas:

- Pusiau matinis



PANAUDOJIMAS:

Rekomenduojama parketinėms, masyvo lentoms vidutinio intensyvumo naudojimo patalpose (gyvenamosioms patalpoms).

BENDRA INFORMACIJA:

Dėl medžiagų, kurių sudėtyje yra plastikų (kilimėliai, kėdžių apmušalai ir kt.), lakas gali suminkštėti ir prarasti savo spalvą.

TECHNINIAI DUOMENYS:

LOBADUR® WS Viva vienkomentis lakas vandens pagrindu

- Klampumas : 23±1 %
- Kietosios dalelės : 34±1 %
- Pakuotė: LOBADUR® WS Viva, pristatomas kartoninėse pakuotėse 2x5 kg
- Saugojimas: neatidarius gamyklinės taros, produkto galiojimo laikas 12 mėn. nuo pagaminimo datos. Transportuoti ir laikyti esant +5°C iki +25°C.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

Laką gerai suplakite. Jei visos pakuotės vienu metu sunaudoti neketinate, naudokite sugraduotą kibirėlį reikalingam lako kiekiui. Nepilkite lako ant grindų, lako padengimui naudokite volelį Deluxe-120. Prieš naudodami LOBADUR® WS Viva, nušlifaukite grindis ir gerai nuvalykite visas susidariusias dulkes, alyvos likučius, vašką, silikoną. Per pirmąsias 24 val. galima lakuoti be tarpinio šlifavimo. Praėjus tam laikui, tarpinis šlifavimas būtinas. Prieš paskutinį sluoksnį atlikus tarpinį šlifavimą, gaunamas švelniasnis paviršius.

DARBO SĄLYGOS:

Medžio drėgnumas <12%, kambario temperatūra nuo 15°C iki 20°C, santykinis oro drėgnumas nuo 40% iki 70%. Lako ant grindų nepilkite tiesiai iš taros, naudokite kibirėlį su piltuvėliu. Nepalankiomis klimato sąlygomis (esant aukštai temperatūrai, mažam santykiniam oro drėgnumui) siekiant prailginti produkto džiūvimo laiką, galima pridėti iki 5% LOBADUR® WS Argo (džiūvimo lėtintojas – prailgina lako kietėjimo laiką iki dviejų kartų) produkto.

LAKAVIMAS:

Kada grindis būtina dengti keliais lako sluoksniais, geriausia sukibimui, antrą sluoksnį reikia padengti po 24 val. nuo pirmo sluoksnio padengimo arba atlikti tarpinį šlifavimą. Šlifuojant tarp sluoksnius, grindų paviršius bus žymiai lygesnis. Po kiekvieno šlifavimo būtina gerai pašalinti visas dulkes.

LAKO DŽIŪVIMAS:

Esant 20°C ir 65% santykiniam oro drėgnumui: apytiksliai 4-6h grindis lakuojant voleliu. Grindimis po truputį galima pradėti naudotis praėjus 24 val. po lakavimo. Lakas visiškai išdžiūsta maždaug per 5 dienas. Iki to laiko nerekomenduojama ant grindų tiesti kilimų, statyti baldų. Grindis valykite drėgna šluoste tik lakui visiškai išdžiūvus.

VALYMAS:

Visus įrankius tuoj pat po lakavimo gerai nuplaukite vandeniu. Lako likučių nepilkite į nutekamuosius vandenį, norėdami juos išmesti, vadovaukitės galiojančiomis atliekų tvarkymo vietos ar valstybės taisyklėmis.

SAUGUMO REIKALAVIMAI:

Dirbant su produktais, būtina imtis reguliarių saugumo priemonių: nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Reikalui esant, naudokite apsaugines pirštines. Taip pat būtina užtikrinti patalpoje gerą ventiliaciją, nuo odos pašalinkite lako likučius, laku suteptus drabužius nedelsiant būtina nusivilkti. Lakuojant grindis ir lakui džiūstant užtikrinkite gerą ventiliaciją, tačiau nesukelkite skersvėjo.

PIRMOJI PAGALBA:

Įkvėpus išnešti nukentėjusį į gryną orą ir kviešti gydytoją. Žmogui praradus sąmonę, paguldykite jį ant šono ir vežkite pas gydytoją. Patekus ant odos, odą gausiai plauti vandeniu su muilu bei gerai nuskalauti. Patekus į akis, atmerkta akį gerai skalauti po tekančiu vandeniu keletą minučių. Simptomams nepaėjus kryptis į gydytoją.

Blizgumas	Džiūvimo laikas	Naudojamas kiekis	Aplinkos sąlygos	Pakuotė	Saugojimas
Matinis Pusiau matinis	4-6 h lakuojant voleliu	Išėja: 100-120 g/m²	Temperatūra: min. +15 °C Santykinis drėgnumas: maks. 70 %	Plastmasinė tara - 10 L, 5L	Neatidarius gamyklinės taros 12 mėn.

Duomenys, kurie įtraukti į techninę informaciją, tai apibendrintas rezultatas anksčiau sukauptos patirties ir paskutinių mokslinių tyrimų. Tai yra rekomendacinio pobūdžio duomenys. Gamintojas neatsako už pasekmes, jei pirkejas naudoja mūsų produktus ne pagal jų tiesioginę paskirtį arba pažeidžiant technologijas.