

Aukščiausios kokybės kietiklis 2K

Techninė informacija
2016 m. vasario mėn.
Puslapis 1 iš 2



- » Aukščiausios kokybės papildas *Hardwax-Oil*, *Ecoline Oil Ground Coat* ir *Ecoline Hardwax-Oil*;
- » Padengti paviršiai sukietėja greičiau, todėl galite lipti ant jų daug anksčiau;
- » Patobulintas atsparumas nuo susidėvėjimo;
- » Tinka naudoti kartu su *ultramatt*, *matt*, *satin matt*, ir *high gloss* dangomis.

Produkto savybės:

Skirtas gaminti greitai džiūvantį *SAICOS Premium Hardwax-Oil*, pasižymintį patobulintu atsparumu nuo nusidėvėjimo. Paviršiai padengti šia medžiaga kietėja greičiau, palyginti su panašiomis medžiagomis, todėl ant šių paviršių galima lipti daug anksčiau. Atitinka DIN 51130 R9 atsparumo slydimui standarto reikalavimus. DIBT Z-157.10-4.

Prekės numeris

3243	bespalvis	skirtas 0,75 l talpos skardinėms
3243	bespalvis	skirtas 2,5 l talpos skardinėms

Naudojimo paskirtis:

SAICOS Hardwax-Oil naudojamas kartu su *Additive Hardener 2K* džiūva greičiau net esant nepalankioms darbo sąlygoms, t.y., esant didelei oro drėgmei. Šiomis medžiagomis padengti paviršiai džiūva greičiau ir pasižymi patobulintu atsparumu nuo susidėvėjimo, todėl ant šių paviršių galima lipti daug anksčiau. Be to, šį papildą galima naudoti kartu su *Ecoline Oil Ground Coat* ir *Ecoline Hardwax-Oil* (žr. techninius duomenis).

Paruošimas:

Grindų šildymas turi būti išjungtas 36 val. prieš naudojimą. Grindų šildymą galima įjungti praėjus 24 valandoms nuo paskutinio sluoksnio užtepimo. Įpilkite kietiklio papildą į *SAICOS Premium Hardwax-Oil* skardinę ir gerai išmaišykite. Neskieskite. Prieš naudojant, medžio paviršiai turi būti sausi ir švarūs (didžiausia leistina drėgmė – 12 %). Visi dažų ir lakų likučiai turi būti pašalinti (apdailos darbams naudokite – 120–150 šiurkštumo šratasrovę). Atidžiai nuvalykite visas dulkes. Laku ar vašku padengtų paviršių purkšti šratasrove nebūtina.

Svarbu: *SAICOS Premium Hardwax-Oil* kartu su kietikliu būtina sunaudoti per vieną valandą nuo pakuotės atidarymo. Skardinė negali būti uždara vėlesniam naudojimui.

SAICOS Floor brush grindų teptuku negalima tepti *SAICOS Premium Hardwax-Oil ultramatt*.

Naudojimas:

Tepti *SAICOS Oil* arba *Wax* voleliu, *SAICOS Floor brush* grindų teptuku arba *SAICOS Flat brush* plokščiu teptuku.

Svarbu: Skardinėse esančio kietiklio kiekio užtenka atitinkamoms 0,75 l ir 2,5 l grindų dangos medžiagos talpos skardinėms. Vienai medžiagos skardinei naudokite vieną kietiklio skardinę.

Svarbu:

SAICOS Floor brush grindų teptuku negalima tepti *SAICOS Premium Hardwax-Oil ultramatt*. Žr. techninę informaciją.

Tokiu atveju, jei reikia papildomo sluoksnio, vienas tarp kito esantys sluoksniai, turi būti išpurški naudojam (150 šiurkštumo) sratasrovę.

Patarimas naudojant: Nepilkite *SAICOS Premium Hardwax-Oil* tiesiai ant paviršių, tepkite naudodami dažų lovelį.

Sluoksnių skaičius: Iš anksto neparuoštomis grindims: 2 sluoksniai (grunto naudoti nebūtina). Tepkite plonai ir lygiai. Negalima naudoti *Hardener 2K* be papildomų medžiagų baigiamajam sluoksniui. Visuomet tepkite 2 *Hardener 2K* sluoksnius. Oksidacinis džiūvimas – norėdami užtikrinti gerą oro cirkuliaciją, tepant ir po užtepimo, praverkite langus ir palikite juos pravirus.

Renovacijai: Dažniausiai užtenka 1 sluoksnio.

Tinkamiausia darbo aplinkos temperatūra: tarp 8 °C ir 35 °C.

Vieno litro kietiklio užtenka: padengti maždaug 14 m² plotą (dviem sluoksniais).

Ploto dydis priklauso nuo medžio rūšies ir paviršiaus struktūros.

Džiūvimo laikas: Trumpiausiai 2–3 valandos (priklauso nuo oro temperatūros ir drėgmės). Dulkes nustoja lipti praėjus maždaug 1 valandai. Paviršius visiškai sukietėja praėjus maždaug 1 dienai. Oksidacinis džiūvimas – norėdami užtikrinti gerą oro cirkuliaciją, tepant ir po užtepimo, praverkite langus ir palikite juos pravirus.

Paprasta prižiūrėti: Valymas ir priežiūra: Galima valyti kasdien naudojant šluostę, skudurą dulkešms valyti arba dulkių siurbį. Galima valyti drėgna servetėle (*Ecoline Wash Care*). Galima atnaujinti bei valyti naudojant *SAICOS Wax Care*.

Intensyvus valymas: Atliekant intensyvius valymo darbus, rekomenduojame naudoti mūsų *Ecoline Magic Cleaner*. Žr. Techninę informaciją.

Aukščiausios kokybės kietiklis 2K

Techninė informacija
2016 m. vasario mėn.
Puslapis 2 iš 2



Įrankių valymas:

Įrankiams valyti naudokite *SAICOS Brush Cleaner*.

Laikymas:

Sandariai uždarytuose konteineriuose galima laikyti ne trumpiau nei 1 metus.

Saugos instrukcijos – pirmoji pagalba:

Kenksmingas įkvėpus. Gali sukelti odos dirginimą. Gali sukelti smarkų akių dirginimą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą. Venkite kvėpuoti medžiagos garais. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. PATEKUS ANT ODOS: Nuplaukite sąlyčio vietą naudojant reikiamą kiekį vandens ir muilo. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai skalaukite vandeniu kelias minutes. Jei galite, išsiimkite kontaktinius lęšius. Skalaukite vandeniu toliau. Atsiradus akių, ar odos dirginimui arba odos bėrimas, kreipkitės į daktarą.

Sudėtyje yra: Izocianato. Produkto sudėtyje esantis izocianatas gali sukelti alerginę odos reakciją.

ES nustatyta didžiausia leistina sluoksnių sudarytų iš dviejų komponentų riba – (cat A / J): 350 g / l (2010) *SAICOS Premium Hardwax-Oil* kartu su *Additive Hardener 2K* sudėtyje yra daugiausiai 350 g / l VOC. GISCODE Ö60/DD. WGK2 žymėjimas pagal Vokietijos standartus

Medžiagos naudojimo pavyzdžiai pateikti pagal atliktų bandymų rezultatus, šie patarimai yra neprivalomojo ir tik rekomendacinio pobūdžio. Todėl, net ir laikantis nurodytų patarimų, pabrėžtinai rekomenduojame atlikti pasirinkto produkto bandymus nustatant produkto atitikimą paskirčiai. Kadangi mes neturime galimybės kontroliuoti produkto naudojimo, vartotojas yra visiškai atsakingas už tinkamą produkto naudojimą. Šios techninės informacijos išleidimo dieną, visa ankščiau išleista techninė informacija tampa negaliojanti.

SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss g. 3
D-48336 Sassenberg q +49 2583 3037-0
p +49 2583 3037-10
info@saicos.de www.saicos.de